



## Feuerbeton HY XX (Stampfmasse)



Beschreibung:	Allzweck Feuerbeton zum Giessen oder Stampfen
Einsatzbereich:	Ofen und Cheminéeerbau, Feuerfesttechnik, als feuerfeste Reparaturmasse, zur Herstellung feuerfester Formstücke
Lieferung:	Ab Lager
Abbindung:	Hydraulisch
Farbe:	Dunkel-Grau
Lieferform:	in Säcken à 25 kg
AGT.:	1300°C
Körnung:	0 – 6 mm
Rohdichte:	2,05 – 2,10 kg/dm <sup>3</sup>
Materialbedarf:	2,1 kg pro dm <sup>3</sup>
Rohstoffkomponente:	Schamotte
Trockenschwindung:	0 – 0,2 %
Kaltdruckfestigkeit:	36 N/mm <sup>2</sup>
Wärmeleitfähigkeit:	0,60 W/mk (bei 400°C) 0,90 W/mk (bei 1200°C)

Das Sicherheitsdatenblatt ist zu beachten.

Das Produkt ist vor einer höheren thermischen Belastung genügend auszutrocknen.